Sial art

2860 Boulevard Le Corbusier
Laval, QC (Canada), H7L 3S1

PROCÉDURE

QUE FAIRE SI TON ARGILE A GELÉE

1. Laisser dégeler lentement

- Place l'argile encore emballée ***dans un endroit tempéré*** (18–22 °C).
- Ne pas utiliser de sources de chaleur directe (radiateur, four, soleil).
- Temps recommandé : ***24 à 48 h***, selon la taille du pain.

Un dégel lent évite les fissures internes et les zones trop sèches.

2. Malaxer soigneusement (très important)

Une fois l'argile complètement dégelée :

- Coupez-la en plusieurs morceaux.
- Malaxez-la ***énergiquement*** (pétrissage en spirale ou en bélier).
- Objectif :
  - Réhomogénéiser l'humidité.
  - Éliminer les poches d'eau issues du gel.
  - Redonner de la plasticité.
- Compter ***5 à 10 minutes de malaxage*** par pain.

3. Vérifier la plasticité

Teste l'argile :

- Fais un petit colombin et plie-le.
- Écrase légèrement une plaque entre les doigts :
  - Si elle est souple et uniforme → OK.
  - Si elle est : granuleuse, cassante, spongieuse → Passe à l'étape suivante.

4. Réhydrater si nécessaire

Si l'argile s'est déséquilibrée en eau :

- Ajoute ***un peu d'eau*** (progressivement, jamais d'un coup).
- Referme l'argile dans un sac plastique hermétique.
- Laisse reposer ***12 à 24 h.***
- Malaxez de nouveau.

Astuce : il vaut mieux effectuer plusieurs petites corrections plutôt qu'une seule trop forte.

5. Temps de repos (optionnel, mais recommandé)

- Emballe l'argile malaxée.
- Laisser la reposer ***24 h***, cela permet à l'humidité de se répartir de façon uniforme.

6. Faire un test avant une pièce importante

Avant de te lancer :

- Fais une petite pièce test.
- Laisse sécher.
- Vérifie :
  - Fissures anormales
  - Déformations
  - Texture inhabituelle

Quand l'argile est-elle irrécupérable ?

Rare, mais possible si :

- Elle a gelé ***plusieurs*** fois.
- Elle est devenue poudreuse ou totalement déstructurée
- Elle se sépare en boue/eau + blocs durs impossibles à homogénéiser.

Dans ce cas, elle peut parfois être ***recyclée en barbotine***, mais pas utilisée telle quelle.